






Critère de performance	Méthode d'essai normalisée	Unité de mesure	Exigence***	Valeur des contrôles de la production*
Module à 10 % d'allongement	ASTM D412	lb/po <sup>2</sup>	≥ 300	482,28
Coefficient de frottement statique (talon neolite)	ASTM D2047	-	≥ 0,50 (sec)	≥ 0,80 (sec)
Dureté (duromètre)	ASTM D2240	Shore A	≥ 85	97
Résistance à l'abrasion (roue H18, 1000 g, 1000 cycles)	ASTM D3389	g de perte	≤ 1,0	0,04
Flux radiant critique	ASTM E648	W/cm <sup>2</sup>	≥ 0,45	≥ 0,45 (classe 1)
Densité optique de la fumée	ASTM E662	-	≤ 450	≤ 450
Réduction de la transmission des bruits d'impact	ASTM E2179	dB	-	≈ 14 (ΔIIC)
Activité microbienne	ASTM E2180	-	-	Réduction importante
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	mm	≥ 1	Conforme
Résistance chimique	ASTM F925	-	≤ léger changement	Conforme **
Charge statique	ASTM F970	pouce	≤ 0,005 (à 250 lb/po <sup>2</sup> )	0,001 (testé à 250 lb/po <sup>2</sup> ) 0,003 (testé à 800 lb/po <sup>2</sup> )
Résistance à la chaleur	ASTM F1514	ΔE	≤ 8,0	Conforme
Résistance à la lumière	ASTM F1515	ΔE	≤ 8,0	Conforme
Carreaux – dimensions	ASTM F2055	mm	± 0,45	Conforme
Carreaux – perpendicularité	ASTM F2055	mm	≤ 0,254	Conforme
Carreaux – stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	%	≤ 0,15	Conforme
Résistance aux champignons	ASTM G21	-	-	Aucune prolifération

**Santé et attributs environnementaux**

Qualité de l'air intérieur (émissions COV)	AgBB	
	CA section 01350	
	Décret № 2011-321	
	GREENGUARD - Certification	
	GREENGUARD - Or	
Étiquette environnementale	Classification M1 (émissions-matériaux de construction)	
	Ange bleu ( <i>The Blue Angel</i> , RAL-UZ 120) GECA 25-2011v2	
Fabrication soucieuse de la santé	Harmoni est libre d'ingrédients figurant sur la liste rouge (LBC Red List) et est fabriqué sans l'usage de bisphénol A (BPA), chlorure de polyvinyle (PVC), formaldéhyde, halogènes, isocyanates, métaux lourds et phtalates.	
Usine de production	ISO 9001 et ISO 14001 Harmoni est fabriqué à l'aide de sources d'énergie électrique 100 % renouvelables : hydraulique, éolienne et solaire.	

Poids et dimensions	Métrique	Impérial
Épaisseur (ASTM F386)	3 mm (± 0,15 mm)	0,118 po (± 0,006 po)
Poids	~ 4,8 kg/m <sup>2</sup>	~ 0,98 lb/pi <sup>2</sup>
Largeur des feuilles de caoutchouc	1,90 m	6 pi 2 po
Longueur des feuilles de caoutchouc	10 m [min. 6 m; max. 18 m]	32 pi 9 po [min. 19 pi 8 po; max. 59 pi]
Carreaux de caoutchouc	61 cm x 61 cm	24 po x 24 po

\*Les valeurs obtenues des contrôles de la production peuvent varier entre les lots de production et ne constituent pas une représentation ni une garantie à l'égard d'un lot de production en particulier. Mondo réserve le droit de modifier, sans préavis, la conception et/ou les caractéristiques de ses produits fabriqués.

\*\*Pour la liste complète des produits chimiques testés, les concentrations et les temps de réaction, s.v.p. consulter les services techniques chez Mondo.

\*\*\*MISE EN GARDE POUR LES EXIGENCES : L'EXIGENCE MINIMALE SERA RESPECTÉE EN TOUT TEMPS.

Les renseignements techniques et garanties peuvent être téléchargés du site [www.mondocontractflooring.com](http://www.mondocontractflooring.com)

CANADA 800.663.8138 · ÉTATS-UNIS 800.361.3747